

名 称:

牌 号:



产品简介	主要应用
·15%长碳纤维增强聚丙烯 15% long carbon fiber reinforced PP	·注塑成型 Injection molding
·优异的导电性能 Excellent conductivity	·优异的机械性能 Excellent mechanical properties

性 能	测试标准	测试条件	单位	典型值
-----	------	------	----	-----

物理性能

密度 Specific Gravity	ISO 1183	23℃	g/cm ³	0.98
灰份 Ash	ISO 3451	800℃,30min	%	18

机械性能

拉伸强度 Tensile Strength	ISO 527	5mm/min	MPa	127
拉伸模量 Tensile Modulus	ISO 527	1mm/min	MPa	11400
弯曲强度 Flexural Strength	ISO 178	2mm/min	MPa	192
弯曲模量 Flexural Modulus	ISO 178	2mm/min	MPa	9490
简支梁无缺口冲击强度 Unnotched Charpy Impact Strength	ISO 179-1/1eU	23℃	kJ/m ²	35
		-30℃		36
简支梁缺口冲击强度 Notched Charpy Impact Strength	ISO 179-1/1eA	23℃	kJ/m ²	8.4
		-30℃		8.2

热性能

热变形温度 Heat Deflection Temp.	ISO 75	1.80MPa	℃	162
		0.45MPa		166

其他

表面电阻 Surface resistance	ESD STM11.11		Ω	< 10 ⁵
收缩率 Mold Shrinkage ⁽¹⁾	internal test method	flow direction	%	0.04-0.08
		cross flow direction	%	0.55-0.75
阻燃性 Flammability	ISO 3795	—	mm/min	50

说明: 以上数据是典型值, 不是保证值。根据模具设计, 例如浇口类型, 浇口分布, 浇口数量的不同, 注塑工艺和制件厚度的不同, 测试结果会有波动。不同的颜色, 测试结果也会有波动。在使用材料之前, 请咨询旭光聚合物有限公司。

Above data is typical value, not guarantee value. The data will vary with tool design such as gate type, gate location, gate number, injection molding process and part thickness. The data will vary with different color as well. Prior to use the material, please consult with Sunway polymer.

典型加工条件		参考范围
熔体温度 Melt Temp.		210-230℃
料筒温度 Barrel Zone Temp.	后段, Rear	210-240℃
	中段, Center	210--220℃
	前段, Front	215--235℃
模具温度 Mold Temp.		30-50℃
Pre-Dry needed		90-110℃,2-4h

(1) The dimension of shrinkage plaque is 210*140*2.8mm. The part's shrinkage will have deviation due to part thickness, number of gate and type of gate; It is better to do mold trial on similar tool before cutting a new tool.

(2) The above process condition is only for reference. The actual process should be adjusted according to different type of machine, mold design and product design.

version: 1, Jan. 2021